

كولوكسان



التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 °C .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

20 كغ - 50 كغ.

الصحة و السلامة

تم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير، تجنب ملامسة الجلد.
لمزيد من المعلومات الإطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 58.

تعريف

طلاء مصمم للواجهات، يتميز بمقاومته للأوساخ و العفن، ويوفر حماية جيدة للفطريات.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي و الخارجي.

الخصائص التقنية

المظهر: كامد و ناعم.
اللون: أبيض.
المردودية: 6 - 8 م²/كغ حسب مسامية الدعم .
8 - 9 م²/كغ على كولوبريم.
التخفيف: يخفف بالماء .
التجفيف: 3 ساعات - الطبقة الثانية: بعد 12 ساعة .
أدوات الإستعمال: فرشاة - رولة .
الكثافة: 1.57 كغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .
اللزوجة: 115 +/- 5 عند 25 درجة مئوية.

تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً و ناعماً قبل التطبيق.
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
- إزالة الغبار .
- الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً و ناعماً قبل التطبيق.
يطبق كولوكسان باستخدام رولة أو فرشاة.
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5°م و/أو رطوبة نسبية على درجة 70%.

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 10/16.

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.